

Das Pflegegel dient zur Pflege und Erhaltung geölter Holzoberflächen und Fußböden in geschlossenen Räumen. Das Öl trocknet schnell und ergibt eine schöne, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Pflegegel ist für Möbel, Küchenarbeitsplatten, Böden und andere Holzoberflächen in geschlossenen Räumen geeignet. Es ist auch für industriell geölte/UV-geölte Oberflächen zu empfehlen.

- **Besonders gut für UV-geölte Fußböden geeignet**
- **Empfehlenswert für industriell geölte Fußböden**
- **Erhöht die Verschleißfestigkeit des Bodens**
- **Kann von Hand mit Polierkissen oder maschinell mit einer Poliermaschine aufgetragen werden.**

## Anwendungsbereich

Für Pflege und Erhaltung von geöltem Holz aller Art. Nur für geschlossene Räume.

## Anwendung

Vorbereitung	<p>Sowohl Holz als auch Öl müssen eine Temperatur von mindestens 15° C, besser aber um 20° C, sowie eine umgebende Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein. Die Oberfläche gründlich mit Intensivreiniger, 1:20 mit Wasser gemischt, reinigen. Mit klarem Wasser nachspülen. Nach der Reinigung muß die Tischplatte mindestens 8 Std. bei 20°C trocknen.</p> <p>Testen Sie stets zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt.</p>
Behandlung	<p>Sollten sich Holzfasern aufrichten, leicht mit feinem Sandpapier oder Lackschleifkissen glätten (Schleifstaub vollständig von der Oberfläche entfernen).</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Eine passende Gelmenge auf einen roten oder beigen WOCA Handschrubber geben und in gleichmäßiger, dünner Schicht auf die Oberfläche auftragen. Weiter polieren, bis das Holz gesättigt erscheint und die Oberfläche einheitlich aussieht. Wir empfehlen, jeweils kleinere Flächen zu bearbeiten, da das Gel schnell trocknet. Für große Flächen (Böden über 10 m<sup>2</sup>) ist eine Poliermaschine vorteilhaft.</li><li>2. Die polierte Oberfläche sofort mit einem sauberen, trockenen, fusselreifen Tuch nachwischen. Bei maschineller Verarbeitung die Schlusspolierung mit Baumwolltuch unter dem Polierkissen ausführen. Die Oberfläche darf nicht feucht wirken und es darf kein überschüssiges Gel vorhanden sein.</li><li>3. Erscheint das Holz nach 4-6 Stunden nicht vollständig gesättigt, sollte mit einer im Verhältnis zur ersten Behandlung kleineren Gelmenge aber in gleicher Vorgehensweise nachpoliert werden. 4-6 Std. warten, bevor die Oberfläche wieder benutzt wird; in den ersten 2-3 Tagen Verschmutzen und Wassereinwirkung auf das Holz vermeiden.</li></ol>
Bitte beachten	<p>Die geölte Oberfläche sollte in den ersten 2-3 Tagen nicht mit Wasser in Berührung kommen, da das Flecken oder Verfärbungen bewirken könnte.</p> <p>Die Feuchtigkeit im Holz darf max. 18% betragen.</p> <p>Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchte verkürzen die Trocknungszeit.</p> <p>Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trocknungszeit.</p>

## Trocknungszeit

Trocknungszeit	Nach der Reinigung mit Intensivreiniger: 8 Std. bei 20° C.
Leichte Verarbeitung	4-6 Std.
Durchgehärtet	48 bis 72 Std.



## Technische Daten

---

Basis	Pflanzliche Ölbestandteile, Isoparaffin, Trocknungsmittel ohne Kobalt.
Dichte:	0,9-1,0 g/ml
Haltbarkeit	3 J.
Anwendungstemperatur	+ 15-30° C
Viskosität:	Ca. 20 sek.
Ergiebigkeit	Regelmäßige Pflege: 20-30 m <sup>2</sup> /Tube
Farben	Natur und Weiß
Werkzeugreinigung	Reinigung in Terpentin
Aufbewahrung	+ 10-25° C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Frostfrei lagern.
VOC:	Dieses Produkt enthält max. 135 g VOC/l. Der Grenzwert beträgt 500 g VOC/L [Kat.A/i].
Verpackung	200 ml.
Zulassungen	Von der dänischen Lebensmittelbehörde geprüft und mit der Raumklimakennzeichnung versehen

## Pflege und Folgeprodukte

---

Wöchentliche Reinigung	Holzseife, Art.-Nr. 511025 Holzseifespray, Art.-Nr. 510900
Monatliche Pflege	Öl-Refresher, Art.-Nr. 511225
Folgeprodukte	Intensivreiniger, Art.Nr. 551525
Werkzeug	Roter Handschrubber, Art.Nr. 599755 Poliertuch, grau, Art.Nr. 596057

## Kontakt

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, häufig nicht von WOCA Danmark beeinflusst werden können, können wir nicht mehr garantieren als die Qualität des Produkts. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gesehen werden, da das Ergebnis von Konstruktion, Untergrundbeschaffenheit, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Auftrag u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich Änderungen des Produkts und der angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.*