

## Grilith-Holz kitt

50970 ff



### Beschreibung

Grilith-Holz kitt ist eine Füllmasse auf Basis von Holzmehl/Alkydharz/Cellulosenitrat, lösemittelhältig

### Anwendungsgebiete

Zum Ausbessern von kleinen Fehlstellen zur Anwendung vor dem ersten Holzschliff.

### Verarbeitung

<b>Lieferform</b>	Pastöser Holzspachtel Zu feste Spachtelmasse kann mit etwas Grilith-Verdünnung wieder verarbeitungsfähig gemacht werden.
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Die auszubessernden Flächen müssen sauber, trocken, fett-, wachs- und harzfrei sein. Grilith-Holz kitt sollte möglichst vor dem ersten Holzschliff (Grobschliff) sparsam und nur für kleine Schadstellen verwendet werden. Die Spachtelstelle soll nicht größer als die Schadstelle sein.
<b>Farbtonauswahl</b>	Der Farbton der Spachtelstelle soll dem der fertigen Oberfläche entsprechen. Ist der Einsatz einer Beize vorgesehen, soll der Farbton des Grilith-Holz kitts in etwa im Farbton der Beize gewählt werden.
<b>Auftragsart</b>	Mit einem Stemmeisen oder einer schmalen Spachtel wird Grilith-Holz kitt mit Druck, wenn notwendig mehrmals, in die Fehlstellen gedrückt. Bei mehrmaligem Auftrag darauf achten, dass die bereits gespachtelte Masse gut getrocknet ist. Abschließend die ausgebesserte Stelle mit einer angefeuchteten Spachtel glätten. Zwei dünn aufgebrauchte Schichten führen zu besseren Ergebnissen als eine dick gespachtelte Schicht.
<b>Trockenzeit</b>	Ca. 2 bis 4 Stunden bei Raumtemperatur, je nach Schichtstärke Grilith-Holz kitt muss gut durchgetrocknet sein. Wir empfehlen vor der Weiterbearbeitung (Schleifen, Beizen, Lackieren...), den Spachtel über Nacht bei Raumtemperatur trocknen zu lassen, um ein Nachfallen zu vermeiden.
<b>Weiterbearbeitung</b>	Die getrocknete Spachtelmasse ist beizbar und mit wasserverdünnbaren oder lösemittelbasierenden Möbellacken überlackierbar.
<b>Besondere Hinweise</b>	Vor Beginn der Arbeiten für die Kontrolle der korrekten Farbtonauswahl einen Musteraufbau ausführen!

Bitte beachten Sie das entsprechende **Sicherheitsdatenblatt**.

03-09

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-351

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

## Farbtöne

Ahorn	50970
Fichte/Birke/Esche	50971
Natur	50972
Kiefer	50973
Eiche	50974
Buche/Lärche	50975
Nussbaum	50976
Erle	50977
Nussbaum Dunkel	50978
Kirschbaum	50979
Mahagoni	50980
Weiß	50981
Schwarz	50982

## Weitere Hinweise

<b>Verdünnung</b>	Grilith-Verdünnung 80047
<b>Haltbarkeit</b> (Raumtemperatur 20 °C)	2 Jahre in originalverschlossenen Gebinden – Gebinde vor direkter Sonnenbestrahlung schützen; nicht über +30 °C lagern!

## Gebindegrößen

100 ml, 200 ml, 1 l