

Material

Polymerlösung

Ausführung

transparent, in 1- und 5-Liter Dose bzw. Kanister

Lieferform

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt in l	Inhalt Lieferkarton
304180	Dose	1	12 Dosen
302611	Dose	5	1 Dose

Technische Daten

Eigenschaften	Klassifizierung
Basis	synthetischer Kautschuk
System	lösemittelhaltig
Ablüfzeit bei +20°C	ca. 10 Min
Ablüfzeit bei +5°C	ca. 20 Min
Ablüfzeit bei ±0°C	ca. 30 Min
Ablüfzeit bei -5°C	ca. 40 Min
Offene Zeit bei +20°C	8 Std.
Lieferform	1- und 5-Liter-Dose
Lagerstabilität ungeöffnet (+5°C bis +25°C)	12 Monate
Verbrauch je nach Untergrund bei 4c Breite	1Liter= ca. 200m

Vorbereitung

- Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Beton und Zementschleierreste entfernen.
- Farbreste und Imprägniermittel müssen von der Haftfläche entfernt werden.

Verarbeitung

- Gleichmäßig und sorgfältig auf den Untergrund auftragen, falls notwendig die Flächen, die nicht vorgestrichen werden sollen, mit Klebeband abdecken. Verarbeitbar ab -5°C.
- Die Oberfläche vor Staub, Feuchtigkeit etc. schützen. Verpackung immer gut verschlossen aufbewahren. Die Ablüfzeit bei +20°C beträgt ca. 10 Min. und bei -5°C ca. 40 Min.

Reinigung

Spritzer sind sofort zu entfernen. Anliegende Flächen abkleben und schützen

Hinweis

ME901 ist nicht anstrichverträglich. Farben, Lacke und Kunststoffe können angelöst werden. Vorher auf Verträglichkeit prüfen.

Sicherheitshinweis

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.at



ME901

Butyl- & Bitumenprimer

Der Primer dient als Haftvermittler und Grundierung zur optimalen Vorbehandlung der Haftflächen bei der Verarbeitung von illbruck Butyl- und Bitumenbändern.

Produktvorteile

- Optionale Haftvermittlung
- Leichte Verfestigung der Oberfläche
- Kurze Ablüfzeit

ME901

Butyl- & Bitumenprimer



Service

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter +49 2203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

Zusatzinformation

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An

wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.at.



Tremco CPG Germany GmbH

Werner-Haepf-Strasse 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland
T: +49 9434 208-0
F: +49 9434 208-230

info.at@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com/de_DE/