


ADLER Woodfill-Reparaturspachtel

96856



Produktbeschreibung	2-Komponenten-Spachtel auf Polyesterbasis mit Peroxid-Härtung
Besondere Eigenschaften	Hohe Elastizität, ausgezeichnet verarbeitbar und schleifbar. Härtet wie alle Polyester-Spachtel in hohen Schichtstärken schneller durch als in niedrigen. Rasche Härtung ab ca. 3 mm
Anwendungsgebiete	Reparaturspachtel für die Ausbesserung schadhafter Holzteile wie Fenster und Türen. Nicht als Flächenspachtel verwendbar!
Auftragsart	2K-Dosierpistole, Spachtel. Fehlstellen ausfüllen, nach Härtung nachspachteln. Schliff Kö 120
Imprägnierung	Rohes Holz außen mit Pullex Imprägnier-Grund 50208 ff oder Aquawood Imprägniergrund 51230 ff. Größere Spachtelstellen nicht mitstreichen
Grundierung	ADLER Alkyd-Grund 54063 oder ADLER Acryl-Holzgrund 41001
Zwischenanstrich (optional)	ADLER Samtalkyd 52351 oder Brilliantalkyd 52301 ff bzw. ADLER Seidenacryl 40751 ff oder Glanzacryl 40701 ff
Deckanstrich	Wie Zwischenanstrich
Verarbeitungs- und Objekttemperatur	Nicht unter 10° C
Trocknung (Raumtemperatur 20 °C)	Schleifbar nach 1 bis 3 Stunden
Arbeitsgeräte	Nach Gebrauch mit ADLER Nitro-Verdünnung 80001 reinigen
Lieferform	1350 g inkl. Härter 96857
Lagerung	Kühl und trocken
Haltbarkeit	1 Jahr
Farbtöne	Grau transparent
Sicherheitstechnische Angaben	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!

10-09 (ersetzt 02-04)_ZKL 7519

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.