

Ausführung

weiß oder schwarze Rollenware, einseitig klebend

Lieferform

Breiten: 6, 9, 12, 15, 19, 30 mm

Höhen: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm

Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Klassifizierung
Baustoffklasse	4102-1	B2
Rohdichte		25-29 kg/m ³
Zugfestigkeit	53571/ISO 1926	325 kPa
Bruchdehnung	53571/ISO 1926	125%
Wärmeleitfähigkeit	5261	< 0,04 W/m*K
Temperaturbeständigkeit –langfristig		-30,0°C - +80,0 °C
Verarbeitungstemperatur		> +5,0 °C
UV-Beständigkeit		nicht dauerhaft
Lagerfähigkeit		12 Monate

Bitte beachten

Fragen Sie die Lieferzeiten und Abnahmemengen bei uns an.

Sicherheitshinweis

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.de



TN119

Elastozellband

Dieses Band kann als Vorlegeband für elastische Dichtstoffe z. B. in der Glasfalzabdichtung verwendet werden, sowie als Hinterfüllmaterial.

Produktvorteile

- Ohne Abdeckpapier
- Leicht zu verarbeiten
- Als Hinterfüllmaterial geeignet

TN119

Elastozellband

 **illbruck**
making it perfect.

Service

Auf Wunsch steht Ihnen die tremco illbruck Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

Zusatzinformation

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An

wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.de.



tremco illbruck GmbH & Co. KG
Werner-Haepf-Strasse 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland
T: +49 9434 208-0
F: +49 9434 208-230

info.de@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.de